



ДЕРЖАВНЕ
ПАТЕНТНЕ
ВІДОМСТВО

УКРАЇНА

(19) UA (11) 22315 (13) А

(51) 6 В 23 К 9/04

ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

без проведення експертизи по суті
на підставі Постанови Верховної Ради України
№ 3769-XII від 23.XII. 1993 р.

Публікується
в редакції заявника

(54) СПОСІБ ЦИКЛІЧНОЇ ТЕРМОДЕФОРМАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ДЕТАЛЕЙ, ВІДНОВЛЕНИХ НАВАРЮВАННЯМ МЕТАЛЕВОЇ СТРІЧКИ

1

(21) 97020467
(22) 04.02.97
(24) 03.02.98
(46) 30.06.98. Бюл. № 3
(47) 03.02.98
(56) 1. Авторское свидетельство СССР № 148859, кл. В 23 К 9/04.

2. Поляченко А.В. Увеличение долговечности восстанавливаемых деталей контактной наваркой износостойких покрытий в условиях сельскохозяйственных ремонтных мастерских. Дис. д.т.н. М., 1984.
(72) Охремчук Марина Олегівна, Черновол Михайло Іванович, Коровайченко Юрій Миколайович
(73) Кіровоградський Інститут сільськогосподарського машинобудування

2

(57) Способ циклічної термодеформаційної обробки деталей, відновлених наварюванням металевої стрічки, що включає електро-контактне наварювання сталевої стрічки з наступною поверхнево-пластичною деформацією відновлених поверхонь, який відрізняється тим, що в процесі наварювання відновлений шар деталі піддають поверхнево-пластичній деформації з одночасним термоциклуванням в температурному діапазоні $A_{c3} + (30-50)^\circ\text{C}$ – $A_{r1} + (30-50)^\circ\text{C}$ і кількістю термоциклів 4–5, при цьому поверхнево-пластичну деформацію починають і закінчують при досягненні температури $A_{c1} + (20-30)^\circ\text{C}$ в межах кожного циклу нагріву та охолодження.

Винайд відноситься до ремонта машин, а саме до способів термодеформаційної обробки деталей машин, і може бути використаний для відновлення та зміцнення деталей машин.

Існує спосіб відновлення зношених поверхонь, переважно циліндричних деталей, який полягає в приєднанні за допомогою контактного зварювання сталевої стрічки до поверхні деталі. Суцільне приварювання шару в процесі наварювання металевої стрічки здійснюється за рахунок впливу зварювальних імпульсів, які утворюють зварні точки, розташовані вздовж гвинтової лінії з частковим перекриттям одна одною [1]. Не-

доліком цього способу є те, що при контактному наварюванні низьковуглецевих (до 0,25% C) та середньовуглецевих (0,25–0,45% C) сталей в біляшовній зоні контакту деталей та металевої стрічки спостерігається змінення вихідної структури і властивостей металу: оплавлення границь зерен, утворення крупнозернистих зон термічного впливу з присутністю крихкого і твердого мартенситу в ядрі та біляшовній зоні, за рахунок чого знижуються фізико-механічні властивості, зростає схильність до утворення кристалізаційних тріщин.

Найбільш близьким за технологічним рішенням до способу, що заявляється є

(19) UA (11) 22315 (13) А

спосіб поверхнево-пластичної деформації (ППД) поверхні, які відновлюються шляхом електроконтактного наварювання. ППД здійснюється однократним в межах одного циклу обкатуванням однокульовим пристроєм при навантаженні на кулю 1000 Н без застосування температурного впливу і забезпечує підвищення межі витривалості та твердості привареного шару. Проте існуючий спосіб ППД поверхневого шару не впливає на зони термічного впливу, які стають джерелом утворення внутрішніх напружень, що призводить не тільки до жолоблення деталі, а і часто до відриву навареної стрічки [2].

Задачею цього винаходу є підвищення якості і механічних властивостей відновлених деталей шляхом створення стабільної дрібнозернистої структури всіх зон термічного впливу, зниження жолоблення та підвищення межі витривалості в процесі зварювання деталей.

Задача, яка була поставлена, досягається тим, що відновлений шар деталі піддають поверхнево-пластичній деформації з одночасним термоциклуванням в термічному діапазоні $A_{c3} + (30-50)^\circ\text{C}$ – $A_{r1} + (30-50)^\circ\text{C}$ і кількістю термоциклів 4–5, при цьому поверхнево-пластичне деформування починають і закінчують при досягненні температури $A_{c1} + (20-30)^\circ\text{C}$ в межах кожного циклу нагріву і охолодження (фіг. 1).

Пропонуемий спосіб включає процес зварювання, який виконується при покроковому обертанні зварювальних роликів з пропусканням зварювального струму $I_{зв}$, в момент зупинки роликів. Після завершення часу зварювання $t_{зв}$, під час паузи t_p до роликів прикладається зусилля проковки F_k з одночасним пропусканням струму, достатнього для термоциклічної обробки $I_{тко}$ (фіг. 2). Термоциклічну деформаційну обробку виконують з примусовим підстужуванням до температур $A_{r1} + (30-50)^\circ\text{C}$ в струмені аргону. Швидкість примусового підстужування складає $0,4^\circ\text{C}/\text{s}$. Швидкість підігріву до температури проковки після підстужування в паузах між проходами $0,4^\circ\text{C}/\text{s}$. Процес поверхнево-пластичного деформування починається при досягненні деталлю температури $A_{c1} + (20-30)^\circ\text{C}$ в межах кожного циклу нагріву і охолодження (фіг. 1). Після завершення температурно-деформаційного процесу охолодження здійснюється на 55 повітрі або із загартуванням у воді.

Пропонуемий спосіб дозволяє за рахунок поєднання впливу деформації та циклічного змінення температури суттєво

подрібнити вихідну структуру як в самій стрічці, так і в зоні термічного впливу. Використання примусового підстужування в міжпрохідних паузах до температур 5 інтервалу $у - \alpha$ -перетворення з наступним імпульсним нагрівом до температури проковки призводить до формування наддрібної феритно-перлитної структури. В результаті дії циклічних коливань температури фазову перекристалізацію зазнають і внутрішні шари деталі. Таким чином ефективне структуроутворення здійснюється по всьому перерізу деталі, що призводить до підвищення фізико-механічних властивостей відновлених деталей, іх межі витривалості, зниженню жолоблення деталі.

На фіг. 1 надана схема циклічної термодеформаційної обробки, де 1 – витримка, 2 – деформація.

На фіг. 2 надана циклограмма циклічної термодеформаційної обробки деталей, відновлених наварюванням металевої стрічки, з преривчастим включенням зварювального струму $I_{зв}$, покроковим обертанням роликів S_v , постійним зварювальним тиском $F_{зв}$, з проковкою шва F_k та преривчастим включенням струму термоциклічної обробки $I_{тко}$.

Проводилася циклічна термодеформаційна обробка деталі вал (матеріал – сталь 45), відновленого сталевою стрічкою (сталь 50). Електроконтактне наварювання металевої стрічки товщиною 0,5 мм виконувалося на установці 001-1-02Н "Ремдаль". Термодеформаційна обробка здійснювалася в процесі наварювання згідно з циклограммою (фіг. 2).

Режими зварювання та циклічної термодеформаційної обробки наведені в табл. 1.

Ширина робочої частини електродів 6 мм, подача 3 мм/об.

Результати випробувань відновлених деталей по відомому та пропонуемому способам наведені в табл. 2.

Використання пропонуемого способу циклічної термодеформаційної обробки деталей, які відновлюються шляхом електроконтактного наварювання сталевої стрічки мало- та середньовуглецевих сталей забезпечує в порівнянні з відомим способом слідуєчі переваги:

– отримання дрібнозернистої структури однорідної майже на перерізі всієї деталі (9–11 балів за системою ASTM);

– одночасне підвищення межі витривалості в середньому на 30–50%;

– зниження жолоблення деталі в середньому на 70–90%.

Таблиця 1


Режими зварювання, поверхнево-пластичної та термодеформаційної обробки деталі вал
(стал 45), відновленої сталевою стрічкою (стал 50)


Способ	Зварювальний струм, $I_{зв}$, кА	Час зварювання, $t_{зв}$, с	Зусилля на електродах, $F_{зв}$, кН	Зусилля проковки, F_k , кН	Час проковки, t_k , с	Зусилля обкатування, кН	Температура початку деформації, $^{\circ}\text{C}$	Максимальна температура деформації, $^{\circ}\text{C}$	Температура кінця підстужування, $^{\circ}\text{C}$	Кількість термоциклів
Відомий	15	0,24	1,4	—	—	1	—	—	—	—
Пропонуємий	18	0,24	1,4	2,8	0,3	—	$A_{c1} + /20 - 30/$	$A_{c3} + /30 - 50/$	$A_{c1} + /30 - 50/$	4-5

Таблиця 2

Результати порівняльних випробувань відновлених деталей

Способ	Розмір зерна, d, ASTM	Межа витривалості, $\sigma-1$, МПа	Жолоблення на 100 мм	Твердість HB, МПа
Відомий	5-7	340	0,4	2048
Пропонуємий	9-11	520	0,01	1670



 $\phi i 2.2$

Упорядник

Техред М.Келемеш

Коректор М.Керецман

Замовлення 4481

Тираж
Державне патентне відомство України,
254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл., 8

Підпісне

Відкрите акціонерне товариство "Патент", м. Ужгород, вул.Гагаріна, 101